

FERRUM R:N TUOTEKUVAUS

Ferrum R on kiertouunissa poltettua kalkkia, jota käytetään kuonanmuodostajana AOD-konvertterissa teräksen valmistuksessa. Ferrum R valmistetaan SMA Mineralin tuotantoyksikössä Rättvikissä. Raaka-aineena oleva kalkkikivi on peräisin lähellä sijaitsevasta SMA Mineralin esiintymästä Jutjärnistä Rättvikin pohjoispuolelta.

Ferrum R voidaan toimittaa eri fraktioina ja myös briketteinä. Me SMA Mineralilla valitsemme raaka-aineen aina huolella. Sen on täytettävä asiakkaan tuotteelle asettamat vaatimukset, ja tuotannon on aina toimittava optimaalisesti omissa laitoksissamme.

Kemiallinen koostumus*

AINE	FERRUM R
CaO tot	93,4
MgO	1,1
Fe ₂ O ₃	0,5
SiO ₂	3,0
Al ₂ O ₃	1,1
P ₂ O ₅	0,04
S	0,06
C	<0,1

*Ohjearvo

Fraktiot

Ferrum R toimitetaan yleensä 3–15 mm:n fraktioina.

Kuljetus ja pakkaus

Kuljetus irtotavarana autolla on yleisin toimitustapa. Kalkki voidaan tarvittaessa toimittaa myös säkeissä.

Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää asetetut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa tuotantoyksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

Turvallisuus

Poltettu dolomiitti voi olla haitallista joutuessaan silmiin tai iholle. Lue siksi tätä tuotetta koskeva käyttöturvallisuustiedotteemme, jonka löydät verkkosivuiltamme.

Palvelu

Kun valitset asiakkaana SMA Mineralin Ferrum-tuoteperheen tuotteen, saat aina oman henkilökohtaisen myyjän, jonka puoleen voit kääntyä ja joka seuraa aktiivisesti, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Kiireellisissä asioissa tai jos tarvitaan toimitus, kuljetuspäällikkömme ovat tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden.