

## ENVIRA H-W

**Envira H-W** från SMA Mineral är släckt kalk som tillverkas på vissa anläggningar där vi även har produktion av bränd kalk. Produkten tillverkas med bränd kalk som råvara. Envira H-W används normalt i olika typer av vattenreningsprocesser. Produkten uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

### Kemisk sammansättning (%)\*

ÄMNE	ENVIRA H-W
CaO <sub>total</sub>	73,2
CaO <sub>ASTM C-25</sub>	72,5
Ca(OH) <sub>2</sub> ASTM C-25	93,2
H <sub>2</sub> O	0,6
Specifik yta BET:	min. 14 m <sup>2</sup> /g

\*Riktvärde

### Fraktioner

ENVIRA H-W levereras vanligen i form av ett fint mjöl (0–75 mikrometer).

### Transport och emballage

Bulktransporter på bil är det vanligaste leveranssättet. Kalken kan vid behov även levereras i säck.

### Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

### Säkerhet

Släckt kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på [smamineral.se](http://smamineral.se).

### Service

När du väljer en produkt ur familjen Envira från SMA Mineral gör du ett trygghetsval. Du har en personlig säljare som du kan vända dig till och som aktivt följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller behov av leverans står våra transportledare till förfogande dygnet alla timmar, 7 dagar i veckan, året runt.