

ENVIRA H

SMA Mineralin **Envira H** on sammutettua kalkkia. Sitä valmistetaan tietyissä laitoksissa, joissa valmistetaan myös poltettua kalkkia. Tuotetta valmistetaan poltetusta kalkista. Envira H:ta käytetään yleensä vedenkäsittelyprosesseissa, jotka eivät liity juomaveden tuotantoon.

Käyttämisestä juomaveden tuotannossa kerrotaan *Envira H-W* -tuote-esitteessä.

Kemiallinen koostumus (%)*

AINE	ENVIRA H
CaO yhteensä	73,2
CaO _{ASTM C-25}	72,5
Ca(OH) ₂ ASTM C-25	93,2
H ₂ O	0,6

*Vertailuarvo

Fraktiot

ENVIRA H toimitetaan yleensä hienona jauheena (0-75 mikronia).

Kuljetus ja pakkaaminen

Bulkki kuljetus autolla on yleisin toimitustapa. Tarvittaessa kalkki voidaan toimittaa myös pussissa.

Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää vaaditut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa yksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

Turvallisuus

Sammutettu kalkki saattaa vaikuttaa haitallisesti silmiin tai ihoon, joten lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote osoitteesta smamineral.se.

Palvelu

Kun valitset tuotteen SMA Mineralin Envira-tuoteryhmästä, teet turvallisen valinnan. Voit ottaa yhteyden vastuumyyjääsi. Hän valvoo aktiivisesti, että kaikki toimii oikein. Kuljetuspäällikkömme vastaavat 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa ympäri vuoden kiireellisiin kysymyksiin ja toimitustiedusteluihin.