

## SMA KRAFTKALK C

**SMA Kraftkalk C** on poltettujen kalkkituotteiden (SMA Kraftmesan ja SMA Cellkalkin) sekoitus. Tuotteella on muun muassa hyvä suodatettavuus ja reaktiivisuus sekä alhainen prosessiin kuulumattomien alkuaineiden (NPE) pitoisuus.

### Kemiallinen koostumus (%)\*

AINE	SMA KRAFTKALK C
CaO <sub>ASTM C-25</sub>	92
MgO	0,8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1
SiO <sub>2</sub>	0,4
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3
MnO	0,1
H <sub>2</sub> O <sub>laskettu</sub>	0,6
C	1,0

\*Vertailuarvo

### Fraktiot

SMA Kraftkalk C toimitetaan 0–20 mm:n fraktiona.

### Kuljetus ja pakkaaminen

Toimitetaan irtotavarana bulkkikuljetusautolla.

### Laatu

Varmistaaksemme, että laatu täyttää vaaditut vaatimukset, otamme näytteitä ja teemme jatkuvasti testejä sekä jokaisessa yksikössä että SMA Mineralin keskuslaboratoriossa.

### Turvallisuus

Poltettu kalkki saattaa vaikuttaa haitallisesti silmiin tai ihoon, joten lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [smamineral.se](http://smamineral.se).

### Palvelu

Saat asiakkaana aina oman henkilökohtaisen myyjän, jonka puoleen voit kääntyä ja joka seuraa aktiivisesti, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Kiireellisissä asioissa tai jos tarvitaan toimitus, kuljetuspäällikkömme ovat tavoitettavissa joka päivä ympäri vuorokauden.