Kraft
BY SMA MINERAL

SMA KRAFTKALK C

SMA Kraftkalk C är en mix av brända kalkprodukter (SMA Kraftmesa och SMA Cellkalk). Produkten har bland annat bra filtrerbarhet, bra reaktivitet och låga halter av processfrämmande grundämnen (PFG).

Kemisk sammansättning (%)*

ÄMNE	SMA KRAFTKALK C
CaO_{total}	96
CaO_{fri}	88
MgO	0,6
Fe_2O_3	0,1
SiO_2	0,3
Al_2O_3	0,1
MnO	0,02
C	1
$Restkarbonat_{beräknad}$	8,5
$H_2O_{beräknad}$	0,9

*Riktvärde

Fraktioner
SMA Kraftkalk C levereras i fraktionen 0–20 mm.

Transport och emballage
Leverans i lösvikt med bulkfordon.

Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

Säkerhet
Bränd kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på smamineral.se

Service
Som kund har du en personlig säljare som du kan vända dig till och som följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller leveransbehov finns våra transportledare tillgängliga alla dagar, dygnet runt.

Feb 2026

HUVUDKONTOR
SMA Mineral AB Box 329, 682 27 Filipstad, Sverige. Telefon 0590-164 00.
E-post: sma@smamineral.com. Webb: smamineral.com

sma mineral