Kraft
BY SMA MINERAL

SMA CELLKALK

SMA Cellkalk är en kalkprodukt med en utbränningsgrad speciellt anpassad för cellulosaindustrin. Den innehåller låga halter av processfrämmande grundämnen (PFG).

Kemisk sammansättning (%)*

ÄMNE	SMA CELLKALK
CaO_{total}	92
CaO_{fri}	87
MgO	0,6
Fe_2O_3	0,1
SiO_2	0,6
Al_2O_3	0,2
MnO	0,01
C	1,1
$Restkarbonat_{beräknad}$	9,5
$H_2O_{beräknad}$	1,4

*Riktvärde

Släckning i grönlut	**T_{95}**	**t_{95}**
Mv	89,9	1,7
S	1	0,5
Volymvikt:	0,95 - 1,1 ton/m³	

Fraktioner
SMA Cellkalk levereras i fraktionen 3–18 mm.

Transport och emballage
Leverans i lösvikt med bulkfordon.

Kvalitet
För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

Säkerhet
Bränd kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på smamineral.se

Service
Som kund har du en personlig säljare som du kan vända dig till och som följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller leveransbehov finns våra transportledare tillgängliga alla dagar, dygnet runt.

Mars 2026

HUVUDKONTOR
SMA Mineral AB Box 329, 682 27 Filipstad, Sverige. Telefon 0590-164 00.
E-post: sma@smamineral.com. Webb: smamineral.com

sma mineral